

1. Producto

COMPO RESURFACER

2. Definición

Mortero concentrado a base de resinas para mezclar con árido

3. Características generales

- Productos de fácil aplicación en frío
- Decorativo y antipolvo
- Mortero texturado

4. Características técnicas

- Residuo seco..... 24.8-29.5 %
- Viscosidad a 20 °C. (Brookfield RVT, husillo nº 6, 100 r.p.m.) 31-46 poises
- pH:.....8.6-10.6

5. Campo de aplicación

Superficies deportivas

6. Modo de empleo

Una capa de COMPORESURFACER con una dotación aproximada de 1,0 Kg/m²- (0,4 ligante + 0,6 árido).

El producto se prepara en obra añadiendo 160Kg. de árido 0,2 - 0,4 y 65 litros de agua por cada 100 de producto, debiéndose homogeneizar convenientemente antes de ser instalado. También existe la versión de este producto lista para el uso con el nombre de COMPORESURFACER LPE, en cuyo caso se añadirá al mismo entre un 10% y un 15% de agua, homogenizándolo y con un consumo de 0,8 Kg/m² del producto puro.

El extendido se realizará en una capa fina utilizando para ello una rastra de goma. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente y del grado de humedad, siendo de 4 a 8 h en tiempo seco y soleado a 25°C.

RECOMENDACIONES:

- No aplicar en tiempo lluvioso.
- La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendidas entre 10 y 30 °C.
- No dejar en ningún caso una capa excesivamente gruesa.
- La limpieza de utensilios se realizará simplemente con agua, una vez terminado el trabajo.

7. Almacenamiento y conservación

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Las temperaturas inferiores a 5 °C pueden afectar a la calidad del producto.

Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

8. Suministro

El producto se suministra en envases de plástico de 15 kg.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.