

1. Denominación

COMPOSOL

2. Definición

Pintura bicomponente de resinas epoxi y acabado mate o brillo

3. Propiedades.

- Aspecto: Mate
- Residuos seco: 69.1-72.6 %
- Viscosidad Brookfield (varilla 2, V=100): 25-66 poises
- pH: 6.9-8.1

4. Aplicación.

- Aplicación sobre todo tipo de pavimentos de hormigón, garajes, naves industriales, zonas deportivas, viales de parques, jardines y paseos (en exterior se recomienda sellado con COMPOPAIN)
- El consumo aproximado es de 0.3 kg/m²

5. Presentación

- Envases herméticos de dos componentes (base más endurecedor) en dosis de 12 kg (8+4)
- Combinar los dos componentes en las dosificaciones indicadas
- Estabilidad: en el envase original y sin abrir un año
- Envases almacenados a cubierto y en lugar fresco y seco
- Colores Rojo, verde, arena, azul, gris, piedra, amarillo y transparente
- Mezclar los dos componentes antes de aplicar

6. Seguridad

Se requiere el uso de topa adecuada para su manejo.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.