

1. Producto

COMPOGRASS® P 12 / 49 (5.0)

2. Descripción



Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal			
Galga (distancia lineal entre hileras)		5/32 "			
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV, TenCate XT5000/1			
	Estructura	Prefibrilado recto con 110 micras			
Peso		5.000 decitex			
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV. Reforzado con una capa en fieltro de agujas.			
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolímero de Vinil -etileno			
Hilo	Espesor	μ		110	
	Altura	mm	± 10 %	12	
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	14	
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	25,2	
	Longitudinal (trama)			19,5	
	Densidad	puntadas / m ²	± 5 %	49.140	
Peso	Superficie fibrosa	g / m ²	± 10 %	912,24	
	Soporte primario			164	
	Capa de sellado			1.400	
	TOTAL			2.476,24	
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)			
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.			
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo			
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo	
	Granulometría	mm	-	0,4 – 0,8	
	Cantidad	kg / m ²	-	16	
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m ² . min	-	60	
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm			
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %			
Campo de aplicación		Deportivo - Decorativo.			

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.



TENCATE™
materials that make a difference



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.
P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com

GA-2014/014€ ER-0140/2014