

FICHA TÉCNICA

División	CÉSPED DEPORTIVO
Página	7/ 9

Rev.:

01/01/16

Índice 04/02/43

Producto 1.

COMPOGRASS® P 12 / 63 (5.0)

Descripción

Moqueta de césped sintético.



Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		5/32 "		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV, TenCate XT5000/1		
	Estructura	Prefibrilado recto con 110 micras		
Peso		5.000 decitex		
Soporte primario (backing)		Tejido de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV. Reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolimero de Vinil -etileno		
Hilo	Espesor	μ		110
	Altura	mm	± 10 %	12
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	14
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	25,2
	Longitudinal (trama)			25
	Densidad	puntadas / m²	± 5 %	63.000
Peso	Superficie fibrosa	g / m²	± 10 %	1.100
	Soporte primario			165
	Capa de sellado			1.400
	TOTAL			2.665
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo		
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo
	Granulometría	mm	-	0,4 - 0,8
	Cantidad	kg / m²	-	13
Permeabilidad (sin material de lastrado)		I / m ² . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Deportivo - Decorativo.		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composán se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.







ER-0140/2014

GA-2014/0146



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid) Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com