

5.2.2 IMPERMEABILIZACIÓN.

Aplicar una primera mano de imprimación con COMPOCAUCHO. A continuación, aplicar dos o más manos cruzadas también con COMPOCAUCHO. Rendimiento: dependiendo del tipo de superficie; en general es recomendable aplicar un mínimo de 1 kg/m² por capa. Antes de aplicar una capa, comprobar que la anterior está totalmente seca.

5.2.3 BARRERA DE VAPOR.

Proceder en la aplicación del modo indicado en el apartado anterior.

5.2.4 ADHESIVO DE PANELES RÍGIDOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO.

Una vez imprimado el soporte y la superficie del material a adherir, se aplicará el COMPOCAUCHO sin diluir sobre los paneles aislantes, en toda su superficie, mediante llana o espátula. Esperar unos minutos antes de presionar los paneles sobre el soporte. Rendimiento: 1-2 kg/m² aproximadamente en función de la rugosidad del soporte

En algunos casos, techos o cuando el panel debe soportar el peso del revestimiento, será necesario el empleo de grapas de fijación.

OBSERVACIONES:

- La temperatura ambiente de aplicación será superior a 5° C.
- No se aplicará en tiempo de lluvia, pudiéndose provocar el lavado de la emulsión, resultando un producto de escasa cohesión interna.
- Aplicar mediante cepillo, brocha, rodillo o pistola de air-less.
- Antes de utilizar el producto, agitar convenientemente hasta su perfecta homogeneización.

5.3 Limpieza de herramientas.

Una vez finalizada su utilización se limpiarán con agua. Si el producto estuviese seco, sólo puede eliminarse con disolventes.

6. Almacenamiento

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Temperaturas inferiores a 0° C, pueden afectar a la calidad del producto. En estas condiciones y en sus envases originales cerrados, el tiempo de almacenamiento del producto es de seis meses, aproximadamente, desde la fecha de fabricación.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composán se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.